

Identificação Técnica

Concentrado de pigmento em solventes aromáticos.

Campo de Aplicação

Utilizar como corante concentrado em sistema de afinação de base solvente.

Propriedades

Excelente compatibilidade com uma vasta gama de resinas e veículos para a indústria em geral.

Características

Cor	CI Pigmento	Referência	Densidade	Viscosidade (mPa.s)	Teor de Pigmento (%)	Código
Amarelo Gema	PY 139	9229	1,24 ± 0,02	1500 ± 500	40	S9157-L
Amarelo Médio	PY 74/PY 184	9225	1,12 ± 0,02	5000 ± 1000	38	S9168-L
Amarelo Ocre	PY 42	9222	1,70 ± 0,05	3500 ± 2000	60	S9130-L
Amarelo Sólido	PY 151/PY 184	9226	1,26 ± 0,03	4000 ± 1000	47	S9153-L
Azul Ftalo	PB 15:3	9270	1,04 ± 0,03	1750 ± 750	20	S9141-L
Branco	PW 06	9200	1,93 ± 0,03	3000± 1000	66	S9143-L
Laranja Claro	PO 36	9237	1,03 ± 0,02	5500 ± 1000	16	S9158-L
Preto Afinação	PB 07	9276	1,07 ± 0,02	2000 ± 1000	17,5	S9145-L
Preto Afinação Desdobrado	PB 07	9278	1,03 ± 0,02	-	3,5	S9149-L
Preto Profundo	PB 07	9275	1,05 ± 0,02	1600 ± 500	10	S9144-L
Verde Ftalo	PG 07	9260	1,10 ± 0,02	3000 ± 1000	20	S9139-L
Verde Óxido	PG 17	9264	1,95 ± 0,03	2000 ± 500	62	S9147-L
Vermelho Avinhado	PR 48:4	9235	1,08 ± 0,02	1000 ± 500	20	S9135-L
Vermelho Claro	PR 112	9232	1,03 ± 0,02	3500 ± 1000	15	S9148-L
Vermelho Escuro	PR 52:2	9234	1,16 ± 0,03	1500 ± 500	15	S9134-L
Vermelho Óxido	PR 101	9231	1,91 ± 0,06	2000 ± 1000	62,5	S9132-L
Vermelho Sólido	PR 254	9238	1,08 ± 0,03	3000 ± 800	30	S9155-L
Violeta	PV 23	9250	1,02 ± 0,02	1800 ± 500	10	S9138-L

Segurança

Manter fora do alcance das crianças. Líquido e vapor inflamáveis. Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros. Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto.

Embalagens

1 L, 3,5 L e 5 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.