

Identificação Técnica

Solução de pigmentos em solventes aromáticos, esteres, éteres, cetónicas e verniz nitro sintético.

Campo de Aplicação

Produto desenvolvido para a Indústria de Mobiliário na decoração de madeiras.

Propriedades

Elevada impregnação na madeira;
Fácil aplicação;
Secagem rápida;
Brilho cera.

Características

Cor: Catálogo

Densidade (23°C): 0,91 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 50'' ± 10'' Ford III

Rendimento Teórico: 6 – 7 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, intensidade da cor desejada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Seco: ± 1 hora

Aplicação

Preparação da Superfície:

Pistola convencional, rolo de pelo curto ou trincha.

Aplicar uma ou duas demãos cruzadas (depende da intensidade da cor que se deseja) diluída ou não.

Cerca de 1 hora (20°C) após, lixar com folha de lixa adequada (seco) de forma a eliminar imperfeições e sobretudo os “pelos” da madeira.

Em seguida aplicar o acabamento transparente desejado.

Diluição: Diluente Celuloso (S2501-L)

Diluyente Recomendado: Diluente Celuloso (S2501-L)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Água

Segurança

Manter afastado das crianças. Pode provocar reação alérgica. Evitar libertação para o ambiente.

Embalagens

5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.