

Identificação Técnica

Solução corante constituída por selecionados complexos metálicos, adequada para velaturas para madeira.

Campo de Aplicação

Desenvolvido para a Indústria de Mobiliário na decoração de madeiras.

Propriedades

Excelente poder de impregnação na madeira;
Elevada força corante;
Secagem rápida.

Características

Cor: Preto, Azul, Castanho, Laranja, Vermelho, Amarelo

Densidade (23°C): 0,90 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 30'' ± 5'' Ford III

Rendimento Teórico: 6 – 7 m² / Litro (conforme o fornecido)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, intensidade da cor desejada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Seco: ± 1 hora

Aplicação

Processo de Aplicação:

Este produto é altamente concentrado pelo que adicionando Incolor para Velatura Hidroálcool (S4501-L) ou Diluente Celuloso (S2501-L) obtém-se o tom desejado na cor pretendida.

Diluição: Diluente Celuloso (S2501-L) ou Incolor para Velatura Hidroálcool (S4501-L)

Diluente Recomendado: Diluente Celuloso (S2501-L) ou Incolor para Velatura Hidroálcool (S4501-L)

Segurança

Recomendamos a consulta da ficha de dados de segurança antes da utilização do produto.

Embalagens

1L, 5 L e 15 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670 (chamada p/ a rede fixa nacional) • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.