

Identificação Técnica

Produto formulado com base numa dispersão de alfalto em solventes.

Página 1 / 2

Campo de Aplicação

Na repintura automóvel para protecção do chassis dos veículos.

Propriedades

Fácil aplicação;
Excelente aderência;
Bom brilho.

Características

Cor: Preto

Densidade (23°C): 0,94 ± 0,02

Viscosidade de Aplicação (23°C): 50'' ± 10'' Copo Ford IV

Rendimento Teórico: 10 ± 2 m² / Litro / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 8 h Entre demãos: 24 h Repintura : 24 h

Teor em COV

TDS-2004/42/IIB (e) (840). Max. 806 g/l.

O valor máximo para a categoria B(e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 609 g/l COV.

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem estar bem secas, isentas de poeiras, gorduras, ferrugem ou outros contaminantes.

Para obtenção de melhores resultados, as superfícies devem ser preparadas com jacto de granalha até ao grau Sa 2 ½.

Processo de aplicação:

Trincha, rolo e pistola

Diluir o produto à viscosidade de aplicação e aplicar logo após a preparação da superfície.

Espessura recomendada/demão: Húmida: 80 mm Seca: 35 mm

Diluição: Trincha/rolo: 3% (vol.) **Pistola convencional:** 5% (vol.)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Diluyente Sintético (S2621-L) ou Diluyente Celuloso (S2501-L)

Proporção da Mistura: Betume: 100 g **Endurecedor (S1851-K):** 2 - 3 g

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguêdo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida protecção, tal como luvas, máscara, óculos, etc.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L; 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguêdo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt