

Identificação Técnica

Produto alquídico modificado de secagem rápida.

Página 1 / 2

Campo de Aplicação

Na protecção do chassis dos veículos e na indústria metalomecânica onde se exige uma secagem rápida dos materiais pintados a permitir a sua manipulação após poucas horas de aplicação.

Propriedades

Secagem rápida;
Brilho elevado;
Excelente aderência;
Propriedades anticorrosivas;

Características

Cor: Preto e outras cores
Aspecto: Brilhante
Densidade (23°C): $0,98 \pm 0,02$ (preto)
Viscosidade (23°C): 800 - 1500 mPa.s Copo Ford IV (preto)
Viscosidade de Aplicação (23°C): 25'' - 27'' Copo Ford IV
Rendimento Teórico: 8 ± 2 m² / Litro (50mm)
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C - 75% HR)

Superficial: 30 - 40 min. Profundidade: 4 h Repintura : max. 2 h

Teor em COV

TDS-2004/42/IIB (e) (840). Max. 580 g/l.
O valor máximo para a categoria B(e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 580 g/l COV.

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem estar isentas de poeiras, bem desengorduradas e limpas. Embora o esmalte Chassis Resistente tenha excelente aderência sobre o ferro macio, recomenda-se o uso do primário Silaca-Primer para melhor protecção da superfície a pintar.

Processo de aplicação:

Pistola convencional, trincha (em pequenas áreas).
Diluir para a viscosidade recomendada quando a aplicação for feita à pistola. Homogeneizar bem o produto antes de o utilizar.
Aplicar 1- 2 demãos em camadas finas e homogéneas. A 2.^a demão deverá ser dada no máx. até 2 h após a 1.^a demão.

Pressão de ar: 3,5 - 4,5 bar

Diluição: 20 % (vol.) (para pistola)

Diluyente Recomendado/Limpeza: Diluyente Sintético Industrial (S2622-L).

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguêdo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt

Segurança

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Aplicar em locais bem ventilados, utilizando devida protecção, tal como luvas, máscara, óculos, etc.

Embalagens

1 L; 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguêdo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt