

Identificação Técnica

Produto acrílico monocomponente de secagem rápida.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a repintura automóvel para aplicação em metais ferrosos e metais não ferrosos (ligas leves).

Propriedades

Secagem rápida;
Fácil lixagem;
Boa resistência à corrosão;
Excelente para retoques;
Aplicável directamente ao metal ou em superfícies pintadas;
Permite a repintura húmido sobre húmido (*ver nota 1*).

Características

Cor: Creme

Densidade (23°C): 1,23 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 2500 ± 500 mPas

Rendimento Teórico: 10 ± 2 m² / Litro (40 m)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de poeiras: ± 15 min. **Seco :** 1 h **Repintura:** mínimo 30 min.

Teor em COV

TDS-2004/42/IIB (c) (540). Max. 540 g/l.

O valor máximo para a categoria B(c) é de 540 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 540 g/l COV.

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral a superfície deve estar bem seca, isenta de poeiras e gorduras.

Processo de aplicação:

Pistola convencional.

Após diluição, aplicar o produto em 2 demãos cruzadas com intervalo de 5 minutos, com pressão na linha de ar de 3 - 4 kg/cm² utilizando um bico de 1,5 - 1,8 mm.

A viscosidade de aplicação recomendada é de 20'' - 22'' em Copo Ford IV.

Diluyente Recomendado: Diluyente Industrial Sintético (S2622-L)

Diluição: 25% ± 2% (volume)

Nota 1: Permite a repintura de húmido sobre húmido com um esmalte 2 componentes (mínimo 30 minutos de espera à temp.^a ambiente)

Nota 2: Quando a temperatura ambiente for superior a 23°C, recomenda-se utilizar adicionalmente o Diluyente Atrasador (S2603-L) juntamente com o Diluyente Industrial Sintético (S2622-L) na proporção de 1:1 de modo a que perfaçam 25% ± 2% de diluição. Desta forma, consegue-se evitar a pulverização e o efeito "casca de laranja".

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida protecção, tal como luvas, máscara, óculos, etc.

Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 e 5 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt