

## Identificação Técnica

Página 1 / 1

Produto acrílico uretano bicomponente de elevada qualidade desenvolvido para acabamentos onde são requeridas boas resistências química e mecânica.

## Campo de Aplicação

Produto indicado para a repintura automóvel e indústria metalomecânica como acabamento de excelente qualidade em pinturas de base ou em repintura.

## Propriedades

Brilho e durabilidade excelentes;  
Dureza e enchimento excelentes;  
Resistência química excelente;  
Possível retoque e polimento;  
Anti-risco.

## Características

**Cor:** Diversas

**Aspecto:** Brilhante

**Densidade:** (23°C, comp. 1): 1,37 ± 0,02 (branco)

**Viscosidade (23°C, comp. 1):** 80' ± 10' Copo Ford IV (branco)

**Viscosidade de Aplicação (23°C, mistura):** 17' - 19' Copo Ford IV (branco)

**Rendimento Teórico (mistura):** 8 ± 1 m<sup>2</sup> / Litro (50 mm)

**Rendimento Prático (mistura):** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.  
Pot-Life (20°C): 4 h

## Secagem

**Ao ar (temperatura amb.): Isento de poeiras:** 10-15 min. **Manipulável:** 2 h **Duro :** 24 h

**Em estufa : Flash-off:** 15 min. **Ciclo de estufagem:** 30 min. a 60°C

## Teor em COV

TDS-2004/42/IIIB (e) (840). Max. 600 g/l.

O valor máximo para a categoria B(e) é de 840 g/l. Este produto pronto a aplicar contém no max. 600 g/l COV.

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se devidamente secas, desengorduradas e isentas de poeiras.

### Processo de aplicação:

Fazer a mistura dos componentes (comp. 1 + comp. 2 + diluente) na proporção indicada.

Mexer bem até homogeneizar, deixar em repouso durante 15 minutos e filtrar.

Aplicar 1 demão cruzada bem molhada com uma pistola normal e bico apropriado à pressão de 3 - 4 kg/cm<sup>2</sup> (42 - 56 libras).

Esperar 5 - 10 min. e aplicar a 2.ª demão cruzada final.

**Proporção da mistura:** Esmalte (comp. 1): 1,00 L - Endurecedor (comp. 2): 0,25 L - Diluente: 0,25 L

**Diluyente Recomendado:** Diluente da Gama Silacril (normal/lento/rápido)

## Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando devida protecção, tal como luvas, máscara, óculos, etc.

Recomenda-se a leitura da ficha de dados de segurança.

Manter afastado do alcance das crianças.

## Embalagens

**Esmalte:** 1L; 2,5L e 20 L **Endurecedor:** 0,25L e 1L

## Estabilidade em Armazém

**Esmalte:** Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

**Endurecedor:** Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto. Este produto reage com a humidade do ar, devendo as embalagens estar bem fechadas para evitar a progressiva gelificação.

## A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguêdo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt