

## Identificação Técnica

Solução de derivados de celulose em solventes especiais, isento de Diclorometano (DCM).

## Campo de Aplicação

Adequado para a decapagem de tintas (plásticas e de areia), vernizes e esmaltes (produtos sintéticos, celulósicos, acrílicos, poliéster, poliuretano, esmaltes de estufa, etc.)

## Propriedades

Fácil aplicação;  
Fácil remoção;  
Aplicável em vários tipos de substratos;  
Permite um espalhamento uniforme e homogéneo;  
Não seca;  
Isento de Diclorometano (em cumprimento da legislação em vigor).

## Características

**Cor:** Azulado

**Aspecto:** Líquido pastoso (gelatinoso)

**Densidade (23°C):** 0,92 ± 0,02

**Rendimento Teórico:** 2 m<sup>2</sup> / Litro

**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte (porosidade), espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

## Teor em COV

Não aplicável.

## Aplicação

### Preparação da Superfície:

A superfície a decapar não requer nenhuma preparação particular. No entanto, em áreas de grandes dimensões, e de forma a melhorar a performance do Decap-Eco, recomenda-se que a superfície a decapar seja previamente limpa e desengordurada. Em situações de pinturas muito envelhecidas ou de elevadas espessuras de filme seco, é aconselhável uma lixagem antes de aplicar o decapante.

### Processo de Aplicação:

Mexer cuidadosamente o produto antes de ser aplicado. Não agitar a embalagem fechada para homogeneizar o produto pois pode estar sob pressão.

Aplicar generosamente o decapante com uma trincha de modo uniforme sobre a superfície a decapar e deixar actuar até ocorrer o amolecimento da tinta a remover. Quando a película de tinta começar a enrugar e empolar deve ser imediatamente retirada com uma espátula. De seguida limpar a superfície com um pano humedecido em água. Repetir o procedimento sobre a tinta que não tenha sido removida.

**Diluição:** O produto encontra-se pronto a aplicar.

**Nota 1:** Não aplicar em superfícies demasiado quentes.

**Nota 2:** Os tempos de actuação variam desde minutos a algumas horas conforme o tipo, espessura e grau de envelhecimento da tinta.

**Nota 3:** Efectuar testes de compatibilidade sobre as superfícies de madeira para evitar efeitos indesejáveis na degradação da mesma.

## Segurança

Manter afastado do alcance das crianças. Evitar a libertação para o ambiente. Usar sempre luvas, óculos e vestuário de protecção. Consultar a ficha de dados de segurança antes de manusear o produto.

## Embalagens

¼, 1, 5 e 20 litros.

## Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt