

Identificação Técnica

Poliuretano de 2 componentes.

Campo de Aplicação

Desenvolvido para a aplicação em madeiras MDF, pinho, madeiras exóticas, etc.

Propriedades

Bom enchimento;
Elevada dureza;
Boa flexibilidade;
Fácil lixagem (manual ou mecânica);

Características

Pot-life(20°C): ± 5 horas

Extrato seco (peso): 54% ± 2%

Viscosidade (23°C): 50" ± 10" Copo Ford III

Rendimento Teórico: ±5m² / Kg / Demão

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais aquando da aplicação.

Secagem (20°C)

Isento de poeiras: 10 min.

Manipulável: 25 - 30 min.

Lixável (20°C): ± 2 horas

Aplicação

Preparação da superfície:

As madeiras devem encontrar-se limpas, secas, lixadas e isentas de poeiras.

Processo de aplicação: Aplicável à pistola convencional ou cortina.

Proporção Mistura:

Subcapa 4100: 1,00L

Endurecedor 4000: 0,50L

Diluição:

5 a 10% (se necessário)

Diluyente Recomendado:

Diluyente Silamóvel (S3373-L)

Diluyente de Limpeza:

Diluyente Silamóvel (S3373-L)

Diluyente Airless (S2641-L)

Diluyente Celuloso (S2501-L)

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados e longe de fontes de calor.

Manter afastado das crianças; Usar luvas, óculos e vestuário de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de manusear o produto.

Embalagens

Subcapa: 1, 5 e 20 Kilos

Endurecedor 4000: ½, 2,5 e 10 Kilos

Estabilidade em Armazém

Subcapa: Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

Endurecedor 4000: Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguêdo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679

silaca@silaca.pt