tintas Silaca®
& Colas Inama

Informação Técnica 3.3
VERNIZ SILAMÓVEL 3200
ACETINADO 2:1
(S4432-L)

Identificação Técnica
Poliuterano de 2 componentes.

Campo de Aplicação
Desenvolvido para aplicação em madeiras MDF, pinho, madeiras exóticas, etc.

Propriedades
Excelente flexibilidade;
Elevada dureza;
Excelente rendimento;
Elevada resistência ao risco.

Características
Viscosidade (23°C): 30"± 5" Copo Ford III
Pot-Life (20ºC): 8 horas
Brilho - 60º (Vidro): 20 - 30 (Após 24 horas)
Rendimento Teórico: 10 - 12m²/litro/demão
Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20ºC)
Isento de poeiras: 5 - 10 min **Manipulável:** 20 - 25 min **Duro:** Superior a 24 horas
Obs: A dureza final obtém-se após 3 dias de secagem à temperatura ambiente.

Aplicação
Preparação da Superfície:
As madeiras devem-se encontrar limpas, devidamente lixadas sem poeiras e isentas de humidade.
Processo de aplicação:
Aplicável à pistola convencional.
Proporção Mistura:
Verniz 3200: 1,00L
Endurecedor 3000: 0,50L
Diluição:
5 a 10% (se necessário)
Diluente Recomendado: Diluente Silamóvel (S3373-L)
Diluente Limpeza: Silamóvel (S3373-L) || Diluente Airless (S2641-L) || Diluente Celuloso (S2501-L)

Segurança
Aplicar em locais devidamente arejados e longe de fontes de calor.
Manter afastado das crianças; Usar luvas, óculos e vestuário de protecção.
Consultar a ficha de dados de segurança antes de manusear o produto.

Embalagens
Verniz: 1, 5 e 20L
Endurecedor 3000: ½, 2.5 e 10L

Estabilidade em Armazém
Verniz: Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.
Endurecedor 3000: Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em local coberto.

A. CLEMENTE, LDA.
Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguêdo (Santa Maria da Feira) • Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer fim particular, como também nenhuma responsabilidade decorrente de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque duvidas.

INDÚSTRIA MOBILIÁRIA

Edição: 03 • Agosto 2019