

ALUMÍNIO SINTÉTICO**PRATA**
(S1333-L)

Página 1 / 1

Identificação Técnica

Dispersão de pasta de alumínio em resinas duras e solventes aromáticos.

Campo de Aplicação

Produto indicado para protecção e acabamento de estruturas metálicas e exteriores de tubagens, quando se pretende um bonito aspecto característico alumínio prateado.

Propriedades

Bom poder de cobertura;
Elevada resistência e flexibilidade;
Boa reflexão dos raios solares;
Bom rendimento;
Rápida secagem;
Aplicação em interior e exterior.

Características

Cor: Alumínio prateado

Aspecto: Brilhante

Densidade (23°C): 0,98 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 35'' ± 10'' Copo Ford IV

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / L (para espessuras secas de 30 - 40 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem

Superficial: 10 min.

Total: ± 2 h

Manipulável: ± 8 h

Aplicação**Preparação da Superfície:**

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se devidamente secas, desengorduradas, isentas de corrosão e de poeiras, devendo ser, se necessário, decapadas, escovadas ou lixadas previamente.

Suportes novos:

Ferrosos: embora o esmalte tenha excelente aderência sobre o ferro macio, recomenda-se o uso do Primário Silalfa ou o Silaca-Primer para melhor protecção da superfície a pintar.

Ligas Leves: aplicar 1 demão de Fosfolaca- primário para ligas leves (S1891-L), Uni-Primer (S1043-L) ou Silaprimer 2C (S182.-L).

Repintura: em suportes metálicos já pintados em mau estado, deve-se remover e proceder tal como descrito para suportes novos.

Processo de aplicação:

Pistola convencional e trincha (pequenas superfícies).

Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.

Aplicar 2 demãos cruzadas finas.

Diluição: Normalmente não requer diluição, se necessário usar o diluente sintético.

Diluente Recomendado: Diluente Sintético (S2621-L)

Diluente de Limpeza: Diluente Sintético (S2621-L) ou Diluente de Limpeza (S2611-L)

Nota 1: Não aplicar se a temp.^a ambiente for inferior a 10°C ou HR > 80%.

Nota 2: Não aplicar sobre suportes muito quentes por exposição ao sol.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

¼; 1 L; 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt