

ESMALTE ACRÍLICO FOSCO**S901-098****(S197.-L)**

Página 1 / 1

Identificação Técnica

Produto baseado num resina acrílica termoplástica.

Campo de Aplicação

Esmalte indicado para a protecção e decoração de superfícies metálicas ferrosas onde se pretende um acabamento fosco.

Propriedades

Aplicação directa e boa aderência ao ferro e metais ferrosos;
 Fácil aplicação e rápida secagem;
 Elevado poder anticorrosivo;
 Excelente resistência em meio ambiente exterior;
 Excelente endurecimento.

Características**Cor:** Branco, preto, cinzas e cremes**Aspecto:** Fosco**Densidade (23°C):** 1,02 ± 0,02**Viscosidade (23°C):** 70'' - 90'' Copo Ford IV**Rendimento Teórico:** 10 ± 2 m²/L (40 µm)**Rendimento Prático:** Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.**Secagem (20°C - 75% HR)****Isento de poeiras:** ± 15 min.**Manipulável:** ± 60 min.**Duro:** ± 8 h**Aplicação****Preparação da Superfície:**

De uma forma geral as superfícies devem estar limpas, bem desengorduradas, isentas de poeiras e de corrosão. Preferencialmente, as superfícies devem estar preparadas com jacto de granalha ao grau Sa 2 ½.

Processo de aplicação:

Pistola convencional.

Homogeneizar bem o produto por agitação e deixar repousar alguns minutos antes de aplicar.

Aplicar 2 demãos cruzadas, à pressão de 3,5 - 4,5 bar, de forma a conseguir 40 µm de espessura seca.

Diluição: ± 20% (vol.)**Diluyente Recomendado:** Diluyente Neolaca (S4219-L)**Diluyente de Limpeza:** Diluyente Neolaca ou outro compatível**Nota 1:** Não aplicar quando a temp.^a ambiente for inferior a 5°C ou superior a 35°C e a HR > 80%**Nota 2:** Não aplicar em superfícies muito quentes nem em períodos de elevada exposição solar.**Nota 3:** Por ser um produto termoplástico não se recomenda o empilhamento das peças pintadas.**Segurança**

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt