

MOSTO-SIL
TINTA ANTI-MOSTO
S4121-L

Página 1 / 1

Identificação Técnica

Produto formulado com resinas especiais plastificadas com aglutinantes químico-resistentes e pigmentos inorgânicos de elevada resistência e solidez à intempérie.

Campo de Aplicação

Produto indicado para o revestimento e protecção de cubas, tinas, contentores e outros materiais destinados ao transporte de água e uvas durante a operação de vindimagem. Este produto não serve para armazenamento e fermentação do vinho.

Propriedades

Elevada resistência à água;
Elevada resistência aos ácidos e alcalis;
Secagem rápida;
Bom brilho;
Possibilidade de aplicação a temperatura baixas (0°);
Facilidade de retoque a longo prazo.

Características

Cor: Diversas

Aspecto: Brilhante

Densidade (23°C): 1,25 ± 0,02 (branco)

Viscosidade (23°C): 100 ± 10 m² Copo Ford IV

Rendimento Teórico: 9 ± 2 m² / Litro (40 µm secos)

Rendimento Prático (mistura): Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação

Secagem

Superficial: ± 1 h **Repintura :** min. 6 h

Aplicação**Preparação da Superfície:**

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se limpas, desengorduradas e isentas de poeiras.

Processo de aplicação:

Trincha, rolo, pistola convencional e airless.

Mexer bem o produto antes de o utilizar.

Aplicar 1 - 2 demãos de acordo com o esquema de diluição apresentado.

Depois de aplicado deve-se aguardar 3 dias para assegurar a secagem completa.

Diluição: Trincha ou Rolo: pronto a aplicar **Pistola Convencional:** 20% (vol.) **Pistola Airless:** 0 - 5% (vol.)

Diluyente Recomendado: Diluyente Mosto-Sil (S4125-L)

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

Esmalte: 1L, 5L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Esmalte: Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt