

Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas nitro-sintéticas.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a indústria metalomecânica, como fundo para pinturas de base ou em pinturas sobre fundos antigos celulósicos ou de estufa, sempre que se deseje acabamentos a esmalte nitro-sintético do tipo Silacrillex (S230.-L).

Propriedades

Fácil aplicação;
 Secagem rápida;
 Fácil lixagem;
 Bom poder de enchimento.

Características

Cor: Branco, cinzento e castanho

Aspecto: Mate

Densidade (23°C): 1,23 ± 0,02 (branco)

Viscosidade de Aplicação (23°C): 25'' ± 5'' Ford 3 (branco) (1:1 D. Celuloso)

Rendimento Teórico: 11 ± 1 m² / Litro (para espessuras secas de 40 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem

Isento de poeiras: ± 10 min. **Manipulável:** ± 45 min. **Duro:** 4 h **Lixável:** 4 h

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se devidamente secas, desengorduradas e isentas de poeiras. Pode ser aplicado directamente sobre ferro macio e metais ferrosos previamente lixados e desengordurados.

Processo de aplicação:

Pistola convencional e trincha (retoques).
 Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.
 Aplicar 2 demãos cruzadas com intervalos de ± 20 min.

Diluição:

Pistola convencional: 100% (vol.) **Pressão de ar:** 3,5-4,0 bar

Diluyente Recomendado: Diluyente Celuloso (S2501-L)

Nota 1: Este produto não pode ser utilizado sobre pinturas antigas sintéticas de secagem ao ar, dado que os solventes deste primário provocam ataque e enrugamento às pinturas de fundo.

Nota 2: Embora seja possível lixar após 2 h, recomenda-se fazê-lo somente após 4 h.

Nota 3: De modo a se obter um melhor aspecto de pintura sugere-se a secagem de um dia para o outro.

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de protecção.
 Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L; 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
 silaca@silaca.pt