

Identificação Técnica

Alquídico modificado de secagem rápida.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a indústria metalomecânica, nomeadamente, estruturas metálicas, máquinas, chassis de veículos industriais, entre outros, onde se exige uma secagem rápida de forma a permitir a sua manipulação poucas horas após a aplicação.

Propriedades

Secagem rápida;
Elevado brilho e excelente aderência;
Fácil aplicação;
Não amarelecível;
Propriedades anticorrosivas;
Aplicação em interior e exterior.

Características

Cor: Catálogo

Aspeto: Brilhante

Densidade (23°C): 1,23 ± 0,03 (branco)

Viscosidade (23°C): 500 - 1500 mPa.s (branco)

Viscosidade de Aplicação (20°C): 27'' – 30'' Ford IV (branco)

Rendimento Teórico: 10 ± 2 m² / Litro (para espessuras secas de 30 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem (20°C)

Superficial: 30 - 40 minutos

Profundidade: 4 horas

Repintura: Máximo 2 horas

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se devidamente secas, desengorduradas e isentas de poeiras. Embora o esmalte tenha excelente aderência sobre o ferro macio, recomenda-se o uso do Primário Silalfa ou Silaca-Primer para melhor proteção da superfície a pintar.

Processo de Aplicação:

Pistola convencional e trincha (pequenas superfícies). Misturar bem o produto antes de utilizar. Aplicar uma a duas demãos em camadas finas e homogéneas. A segunda demão deverá ser dada no máximo até 2 horas após a primeira demão.

Pressão de Ar: 3,5 – 4,5 Kg / cm² **Diluição:** 20% (volume)

Diluyente recomendado: Diluyente Silalfa (S3508-L)

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de proteção.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)

Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L, 5L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Dois anos em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua das Fragas, 390, 4505-602 Sanguedo (Santa Maria da Feira)
Telef.: 227 860 670/8 • Fax: 227 860 679 • E-mail: silaca@silaca.pt

A informação e as recomendações relacionadas com a aplicação e utilização final dos produtos SILACA, são baseados na experiência dos produtos e fornecidas de boa fé. Esta informação é condicionada ao bom armazenamento, manuseamento e aplicação em condições normais dos produtos. Na prática, os diferentes estados dos materiais, das superfícies e das condições ambientais de aplicação em obra, são extremamente variáveis e imprevisíveis. Assim nenhuma garantia de aptidão e comercialização para qualquer em particular, como também nenhuma responsabilidades decorrentes de qualquer relacionamento legal poderão ser aduzidas desta informação. Os utilizadores dos produtos devem consultar sempre a versão mais recente das informações técnicas dos produtos. Devem ainda consultar os serviços técnicos para qualquer situação particular que coloque dúvidas.