

PRIMÁRIO SILALFA

ANTICORROSIVO

(S3551-L)

Página 1 / 1

Identificação Técnica

Produto formulado à base de resinas alquídicas modificadas de secagem rápida, pigmentos anticorrosivos, nomeadamente fosfato de zinco e outras cargas seleccionadas.

Campo de Aplicação

Produto indicado para a indústria metalomecânica para aplicação em metais ferrosos, como primário de protecção temporária e/ou de suporte em acabamentos de um ciclo de pintura convencional de secagem rápida.

Propriedades

Excelente aderência ao ferro macio;
Bom poder anticorrosivo;
Rápida secagem;
Fácil aplicação;
Bom poder de cobertura e enchimento.

Características

Cor: Cinzento

Aspecto: Acetinado

Densidade (23°C): 1,28 ± 0,02 (cinzento)

Viscosidade (23°C): 2.000 ± 500 mPa.s (cinzento)

Rendimento Teórico: 10 - 12 m² / Litro (para espessuras secas de 50 µm)

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação.

Secagem

Superficial: 10 - 15 min. **Total:** 4 h **Repintura :** após 8 h de secagem

Teor em COV

Limite UE (Cat A/i): 500 g/l (2010)

Contém no máximo: 500 g/l COV

Aplicação

Preparação da Superfície:

De uma forma geral as superfícies devem encontrar-se devidamente secas, desengorduradas e isentas de poeiras.

Processo de aplicação:

Pistola convencional e trincha (retoques).

Homogeneizar bem o produto antes de utilizar.

Aplicar 1 demão e após 8 h de secagem aplicar um esmalte alquídico sintético como esmalte de acabamento (ex: Silalfa, Silacalux, Pintalaca ou Aquapint).

Diluição:

Trincha: não é necessário diluir

Pistola convencional: ± 20% (vol.) **Pressão de ar:** 3 - 6 bar **Bico recomendado:** 1,8 mm - 2,2 mm

Diluyente Recomendado: Diluyente Silalfa (S3508-L)

Nota: A temperatura ambiente deve estar entre 5°C - 35°C e a HR ≤ 85%

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

1 L; 5 L e 20 L

Estabilidade em Armazém

Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt