

Identificação Técnica

Verniz acrílico poliuretano de 2 componentes.

Campo de Aplicação

Produto indicado para aplicação industrial no sistema de bicamada sobre tintas lisas e metalizadas.

Propriedades

Excelente brilho;
Elevado rendimento;
Elevada resistência química;
Grande durabilidade;
Excelente lacagem;
Secagem rápida.

Características

Cor: Incolor

Aspecto: brilhante

Densidade (23°C): 0,96 ± 0,02

Viscosidade (23°C): 40'' ± 10'' Copo Ford IV

Viscosidade de Aplicação (23°C): 20'' ± 5'' Ford 4

Rendimento Teórico: 9 ± 1 m² / Litro

Rendimento Prático: Depende da natureza do suporte, espessura aplicada e condições ambientais da aplicação

Pot-Life: 8 h

Secagem

Ao ar (temperatura amb.): Isento de poeiras: 15 - 20 min. **Manipulável:** 2 h **Duro :** 24 h

Em estufa: Flash off: 15 min. **Ciclo de estufagem:** 45 min. a 60°C

Aplicação

Preparação da Superfície:

As superfícies devem estar bem secas, limpas, isentas de gordura, de poeiras ou outras impurezas.

Processo de aplicação:

Efectuar a mistura dos dois componentes e aguardar cerca de 10 min. antes de iniciar a aplicação.

Aplicar 1 demão simples bem molhada e após 5 min. de espera aplicar 1 demão cruzada de acabamento.

Proporção da mistura: 2:1 **Verniz:** 1,00 L **Endurecedor (S1760-L):** 0,50 L

Diluição:

Pistola: q.b. **Pressão de trabalho:** ± 4 bar **Bico da pistola:** 1,3 mm - 1,7 mm

Diluyente Recomendado: Diluyente Indutane (S1768-L)

Diluyente de Limpeza: Diluyente Indutane (S1768-L) ou Diluyente Celuloso (S2501-L)

Nota: O diluyente deve ser seleccionado de acordo com o tamanho do objecto a pintar e a temperatura ambiente. Acima de 25°C deve-se adicionar até 10% de Diluyente Atrasador (S3374-L).

Segurança

Aplicar em locais devidamente arejados, utilizando luvas, óculos e vestuário de protecção.

Consultar a ficha de dados de segurança antes de utilizar o produto. Manter afastado do alcance das crianças.

Embalagens

Verniz: 1 L; 5 L e 20 L **Endurecedor:** ½ L; 2,5 L e 10 L

Estabilidade em Armazém

Verniz: Um ano em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

Endurecedor (S1760-L): Seis meses em embalagem de origem devidamente fechada e em armazém coberto.

A. CLEMENTE, LDA.

Rua Quinta D'Álém, 132 • Apartado 39 • 4416-861 PEDROSO • Telef.: 227 860 670 • Fax: 227 860 679
silaca@silaca.pt